

标 题：国家市场监督管理总局关于发布2017年度山羊绒质量情况的通报

索引号：2019-1550385821953

主题分类：通报通告

文 号：无

所属机构：办公厅

成文日期：2018年08月07日

发布日期：2019年02月17日

国家市场监督管理总局关于发布2017年度 山羊绒质量情况的通报

2017年，中国纤维检验局依据《棉花质量监督条例》、《毛绒纤维质量监督办法》，组织河北、内蒙古、浙江、陕西、青海、宁夏、新疆维吾尔自治区（省、市）10家专业纤维检验机构，在全国山羊绒主产销地依据GB 18267-2013《山羊绒》国家标准、《山羊绒公证检验工作规程（试行）》，对山羊原绒、分梳山羊绒实施公证检验，统计分析山羊绒主要质量指标，形成2017年度山羊绒质量分析报告，特此通报。

一、山羊绒总体质量状况

（一）山羊原绒

2017年度，全国山羊原绒公证检验涉及产区9个，比上一年度增加2个，涉及加工企业26家，比上一年度减少2家，公检量5868.03吨，比上一年减少10.27%，其中：白山羊原绒5672.37吨，占比96.67%；紫山羊原绒195.66吨，占比3.33%。

近年来，受市场经济影响，绒山羊饲养收益偏低，牧民养殖绒山羊意愿下降，山羊绒产量微幅下跌，山羊原绒公证检验量也跟随呈现下滑趋势。2017年，全国山羊原绒公检量占产量36.16%。

内蒙古作为我国最主要的羊绒产区，2017年山羊原绒公检量4439.62吨，较上一年度增加245.29吨，增幅为5.85%，在全国比重进一步扩大，达到75.66%，较上一年度增加11.52个百分点。陕西、宁夏原绒公检量均有所增加，分别为437.91吨、107.3吨，较上一年度增加72.8吨、10.85吨，增幅较为明显，分别为19.94%、11.25%。青海、新疆、西藏地区原绒公检量下降明显，分别为456.76吨、224.62吨、19.46吨，较上一年度减少369.06吨、700.38吨、80.44吨，同比下降44.69%、75.72%、80.52%。

白山羊原绒主要分布在内蒙古、青海、陕西、新疆、宁夏、山西、甘肃、辽宁、西藏。平均型号等级为细型二等，平均直径为15.6 μ m，手扯长度为41mm，洗净率为71.09%，净绒率为50.53%。与2016年相比，平均直径增加了0.1 μ m、手扯长度持平、洗净率提高了2.22个百分点、净绒率提高了0.62个百分点。

紫山羊原绒主要分布在内蒙古、青海。平均型号等级为特细型特等，平均直径为15.5 μ m，手扯长度为41mm，洗净率为70.71%，净绒率为43.55%。与2016年相比，平均直径增加了0.2 μ m、手扯长度增加了1mm、洗净率提高了2.33个百分点、净绒率降低了4.0个百分点。

总体上，2017年山羊原绒总体质量较为平稳，平均直径变粗0.1 μ m，手扯长度保持不变，洗净率、净绒率均有小幅提升。

（二）分梳山羊绒

2017年度，全国分梳山羊绒公证检验涉及加工地区3个，比上一年度减少1个，涉及加工企业21家，比上一年度增加2家，公检量3524.46吨，比上一年减少6.85%，其中：白分梳山羊绒2803.870吨，占比79.55%；青分梳山羊绒417.85吨，占比11.86%；紫分梳山羊绒302.74吨，占比8.59%。

内蒙古作为我国最主要的产绒区，2017年分梳山羊绒公检量2188.53吨，较上一年度增加44.81吨，增幅为2.09%，在全国比重进一步扩大，达到62.10%，较上一年度增加5.44个百分点。河北、宁夏分梳绒公检量均有所减少，分别为1098.94吨、236.99吨，较上一年度减少164.71吨、119.38吨，降幅较为明显，分别为13.03%、33.50%。

白分梳山羊绒平均型号DW58322，平均直径为15.8 μm ，手排长度为32mm，含粗率为0.21%，含杂率为0.12%，异色纤维5根/5克。与2016年相比，平均直径增加了0.1 μm ，手排长度增长了1mm，含粗率降低了0.09个百分点，含杂率降低了0.04个百分点，异色纤维增加了1根/5克。

青分梳山羊绒平均型号DG65322。平均直径为16.5 μm ，手排长度为32mm，含粗率为0.22%，含杂率为0.15%。与2016年相比，平均直径降低了0.1 μm ，手排长度提高了1mm，含粗率降低了0.16个百分点，含杂率保持不变。

紫分梳山羊绒平均型号DB64312。平均直径为16.4 μm ，手排长度为31mm，含粗率为0.25%，含杂率为0.16%。与2016年相比，平均直径增加了0.1 μm ，手排提高了1mm，含粗率下降了0.13个百分点，含杂率下降了0.04个百分点。

总体上，2017年分梳山羊绒总体质量稳中有升，平均直径保持不变，手排长度变长，含粗、含杂率均有所下降。

二、山羊绒质量指标分析

（一）山羊原绒

1. 平均直径

平均直径表征山羊绒的粗细程度，与成纱支数密切相关，是羊绒最重要的质量指标之一。根据羊绒粗细程度主要分为四种型号：①平均直径 $\leq 14.5\mu\text{m}$ 为超细型、② $14.5\mu\text{m} < \text{平均直径} \leq 15.5\mu\text{m}$ 为特细型、③ $15.5\mu\text{m} < \text{平均直径} \leq 16.0\mu\text{m}$ 为细型、④ $16.0\mu\text{m} < \text{平均直径} \leq 18.5\mu\text{m}$ 为粗型。

从2017年度山羊原绒公检数据来看，全国山羊原绒平均直径为15.6 μm ，其中超细型占1.89%，主要分布在青海、内蒙古；特细型占33.90%，主要分布在内蒙古、青海、新疆、甘肃；细型占46.21%，主要分布在内蒙古、陕西、宁夏、西藏；粗型占18.00%，主要分布在内蒙古、山西、辽宁。

从各地平均数据来看，优于全国平均直径的原绒产地有青海、新疆、甘肃、西藏，分别为15.0 μm 、15.2 μm 、14.6 μm 、15.4 μm ，高于全国平均直径的原绒产地有山西、内蒙古、辽宁、陕西、宁夏，分别为16.3 μm 、15.7 μm 、16.2 μm 、15.7 μm 、16.1 μm 。

全国山羊原绒平均直径主要集中在细型、特细型两种型号，2017年细型山羊原绒比例进一步扩大，特细型山羊原绒比例下降明显。超细型山羊原绒比例略有增加，总体占比仍处于较低水平，粗型山羊原绒比例处于近三年最高位置。总体上，2017年度山羊原绒平均直径变粗，品质有所下降。

近五年，山羊原绒平均直径整体上较为平稳，其中白绒平均直径一直稳定在15.5 μm -15.6 μm 之间，紫绒平均直径则处于逐步变粗状态，几乎与白绒接近。

2. 手扯长度

手扯长度反映原绒束的整体长度，是山羊原绒最重要的质量指标之一。根据原绒手扯长度等级主要分为7个范围，划分界限分别是34mm、37mm、38mm、40mm、43mm、44mm，原绒长度等级和平均直径密切相关，详情可参考GB 18267-2013《山羊绒》第4页。

从2017年度山羊原绒公检数据来看，全国山羊原绒平均手扯长度为41mm，其中大于44mm的占5.91%，主要分

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9688

